

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



МАРМОРИНО МЕДИУМ (КАРРАРА) Классическое венецианское покрытие среднезернистое

Описание:	Густая паста белого цвета.
Назначение:	Античная штукатурка применяется для внутренних работ. Благодаря идеально подобранным компонентам и богатой палитре естественных оттенков, позволяющих достигать оригинальные и разнообразные эффекты (состаренного камня, тесанного полированного мрамора и т.п.) покрытие может широко использоваться во влажных помещениях и применяется как в частных, так и в общественных интерьерах.
Состав:	Выдержанная гашеная известь, фильтрованные мраморные гранулы, вода и специальные добавки.
Упаковка	Пример кварцевый – 2 кг, 6 кг Мраморино Венециано Медиум – 2кг, 16кг, 24 кг Пример концентрированный – 1л, 2л Пчелиный воск (полуматовый эффект) – 1 кг, 2кг Гидро Финиш – 1л, 5л Воск стукко (полуглянцевый эффект) – 1л
Расход	Пример кварцевый – 2 кг:12-14м ² ; 6кг:35-40м ² Мраморино Венециано Медиум – 8кг : 4-12м ² ; 16кг : 8-18м ² ; 24 кг: 12-27м ² Пример концентрированный – 1л : 80-90м ² ; 2л : 160-180м ² Пчелиный воск – 1 кг : 14-15, 2 кг : 28-30 м ² Гидро Финиш – 1л: 6-8м ² ; 5л: 30-40м ² Воск стукко – 20-25 м ²
Цвет	Белый
Вид поверхности	Мраморино Венециано Медиум очень гладкий и блестящий с небольшими щербинками
Температура нанесения	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С Относ.влаж. < 85 %
Разведение	Масса полностью готова к использованию
Высыхание	Сухая на ощупь через 2-4 часа (в зависимости от впитываемости поверхности, влажности и температуры окружающей среды). 48 часов перед нанесением защитных покрытий
Стойкость	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и внешних работ
Эксплуатация	Моется мыльной водой или распространёнными щадящими средствами по уходу.
Безопасность	Материалы на базе извести очень едкие, поэтому в случае попадания на кожу или в глаза необходимо тщательно промыть их водой. Держать в недоступном для детей месте.
Инструменты	Пример кварцевый – универсальный валик Мраморино Венециано Медиум - стальной шпатель, полутерок Воски – стальной шпатель, полутерок с поролоновой губкой, фетр
Очищение инструмента	Водой, сразу после использования

Сроки хранения	24 месяца, не допускать замерзания и высоких температур, хранить в герметичной упаковке
Нанесение	Классический способ нанесения: Покрытие наносится на предварительно подготовленные поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные кварцевым грунтом. Первый слой Марморино наносится равномерно, на всю покрываемую поверхность, не создавая рельефа. После высыхания первого слоя поверхность необходимо поджелезнить стальным шпателем. После первого слоя рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. Второй слой наносится мазками (с небольшими разрывами), создавая желаемый рисунок, а затем заглаживается металлическим полутерком до образования гладкой поверхности. Наносить как первый, так и второй слой покрытия необходимо без остановки, постоянно и равномерно распределяя материал по всей поверхности, до образования хаотичных щербинок. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала.
Хранение и транспортировка	В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.

Примечания:

- Пример концентрированный используется для защиты покрытия от загрязнений.
- Гидро Финиш используется в помещениях с повышенной влажностью, и наносится перед финальным покрытием (перед примером концентрированным).
- Нанесение материала должно производиться непрерывно на участке (от угла до угла и т. п.) одним мастером.
- Процесс карбонизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной извести, довольно продолжительный, 180 дней.
- Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас.
- Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!