

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



Терра Д'Арт Полуматовое покрытие

Описание:	Желеобразная белая масса с маслянистыми гранулами.
Назначение:	Декоративное покрытие для внутренних работ с хорошей влаго-, износостойкостью и воздухопроницаемостью. Благодаря этим качествам, а также многообразию способов нанесения может применяться как в частных так и в общественных интерьерах.
Состав:	Специальные добавки и натуральные наполнители в водной фазе.
Упаковка:	Пример 4 – 1 л, 2,5л, 5л Терра Д'Арт – 2,5л, 5л Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета *Цветные добавки P40 и L50 – 280мл, *Аддитиво (золото, серебро) – 100мл, 250мл, 500мл.
Расход:	Пример 4 – 1л: 8-10м ² , 2,5л: 16-17м ² , 5л: 40-50м ² Терра Д'Арт – 2,5л: 20-25м ² , 5л: 40-50м ² Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета.
Цвет:	Пример 4 – белый Терра Д'Арт – белый Краситель – 20-480мл по каталогу (20 базовых цветов), дополнительный оттенок зависит от концентрации красителя L50 300-305 – 6 оттенков P40 10F-20F – 11 оттенков Аддитиво - золотой, серебряный.
Вид поверхности:	Гладкая с цветовыми пробелами, цветовыми вкраплениями или металлизированными блестками.
Температура нанесения:	От +10 ⁰ С до +35 ⁰ С.
Разведение:	Пример 4 – допустимо разведение водой до 25-30% Терра Д'Арт – допустимо разведение водой 25-30% или Пример концентрированный с водой 1/10.
Высыхание:	Пример 4 – 4-6 часов Терра Д'Арт – поверхностное 3-4 часа, окончательное 24 часа при t +20 С ⁰ .
Стойкость:	Высокая стойкость к механическим воздействиям и влаге.
Эксплуатация:	Протирается мягкой губкой с мыльным раствором после 15 дней высыхания при t-20 ⁰ С.
Безопасность:	Не воспламеняется, не содержит вредных веществ.
Инструменты:	Пример 4 – универсальный валик со средним ворсом Терра Д'Арт – кисть с натуральным ворсом, затем спец. (двухплоскостной) шпатель.
Очищение инструмента:	Водой, сразу после нанесения.
Сроки хранения:	24 месяца в герметичной заводской упаковке
Нанесение:	Поверхность перед нанесением необходимо выровнять, нанести грунт глубокого проникновения для внутренних работ или Пример концентрированный, разбавленный водой 1/10 – 1/14. Затем на

	<p>поверхность наносится грунт-подложка Пример 4. Заранее подготовленное покрытие Терра Д'Арт (с добавлением красителя или цветных добавок) рекомендуется наносить на поверхность плоской кистью, на площадь 2-3м² в разные направления, задавая материалу определенный рисунок, при этом стараясь равномерно распределить масляные гранулы. Примерно через 15-20 минут при t-20°С вновь пройтись по уже обработанной поверхности той же кистью, но без краски, перемещая гранулы, в непокрытые участки легкими мазками по поверхности. Когда гладкая часть краски высохнет, в то время как выступающие частицы будут еще сырыми (примерно через 25-30 минут), слегка разгладить Терра Д'Арт спец. пластиковым шпателем в направлении рисунка.</p>
Хранение и транспортировка:	При температуре от +5 до +35.

Примечания:

- Перед нанесением покрытие аккуратно перемешивается вручную плоским шпателем, чтобы не повредить маслянистые гранулы.
- После полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному трению.
- Терра Д'Арт является материалом, окончательный результат нанесения которого в большей степени зависит от руки мастера. Поэтому рекомендуется, чтобы работы по нанесению материала от начала и до конца производились одним и тем же мастером.
- Для придания дополнительной защиты в общественных помещениях (коридоры, кухни, лестничные марши, и т.д.), Пример 4 и сам Терра Д'Арт разбавляются с Пример концентрированным предварительно разбавленным водой 1/7 – 1/10.
- Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому рекомендуется перед началом работ сделать пробный выкрас покрытия, при этом материал из разных партий необходимо смешать.
- Представленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!