

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



ТРАВЕРТИНО

Покрытие с эффектом мрамора травертин

Описание:	Густая, неоднородная, светло бежевая масса.
Назначение:	Применяется для внутренних и внешних отделок.
Состав:	Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, тончайший мраморный порошок, мраморная крошка, вода, специальные добавки
Упаковка	Пример кварцевый – 2 кг, 6 кг Травертино - 24 кг
Расход	Пример кварцевый – 2 кг:12-15м ² ; 6кг:40-45м ² Травертино - 10-12м ²
Цвет	Бежевый (допустима колеровка универсальными красителями)
Вид поверхности	Гладкий на ощупь, с эффектом шероховатости, приятными легкими натуральными затемнениями, напоминающий древний Романский мрамор Травертино.
Температура нанесения	+10°C до +30°C
Разведение	Пример кварцевый – разведение на 20-30% Травертино - масса готова к использованию
Высыхание	Сухая на ощупь через 2-4 часа (в зависимости от впитываемости поверхности, влажности и температуры окружающей среды)
Стойкость	Соответствует нормам стойкости покрытий для внутренних и внешних работ
Эксплуатация	Моется мыльной водой или распространёнными щадящими средствами по уходу. После нанесения фиксирующих составов.
Безопасность	Материалы на базе извести очень едкие, поэтому в случае попадания на кожу или в глаза необходимо тщательно промыть их водой. Держать в недоступном для детей месте.
Инструменты	Кельма металлическая, шпатель, кельма пластмассовая, поролоновый шпатель
Очищение инструмента	Водой, сразу после использования
Сроки хранения	От 18 до 24 мес., при герметично закрытой упаковке
Нанесение	Покрытие наносить на подготовленные поверхности, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные одним слоем Праймер кварцевый. Материал Травертино размешать миксером-смесителем до однородной массы. Травертино наносится тонким и равномерным слоем на всю поверхность, используя металлический полутерок, избегая видимых мест стыков. После первого слоя рекомендуется поменять все маскирующие ленты вокруг дверей, окон и потолка. После полного высыхания первого слоя (24-48 ч.) наносится второй слой, металлическим полутерком с закругленными краями. Через 10-30 минут (после начала нанесения) создается рисунок металлическим шпателем под углом 90 градусов к стене и уплотняется металлическим полутерком, длинными движениями в направлении рисунка, до образования гладкой

	<p>поверхности. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала.</p> <p>Варианты финишной отделки Травертино:</p> <p><u>Внутренние поверхности:</u> Нанесение пчелиного воска (допустима подколеровка) при помощи кисти или ручного пульверизатора;</p> <p><u>Внешние работы и внутренние поверхности:</u> 1) Нанесение Пример концентрированного разбавленного водой 1/8-1/10. После полного высыхания первого слоя, наносится второй слой тем же раствором, но уже колерованным в, удаляя при этом излишки материала поролоновым полутерком или тканью не оставляющей ворса, для усиления эффекта Травертино;</p> <p><u>Внешние работы и влажные помещения:</u> 3) Нанесение Гидро Финиша в несколько слоев, при условии полного высыхания каждого из слоев, с использованием пульвизатора или кисти.</p>
Хранение и транспортировка	В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при температуре от +5 до +30, при влажности менее 80%.

Примечания:

- Для достижения определенных эффектов в финишный слой Травертино, можно добавить слюду;
- Процесс карбнизации, как и в случае с любым материалом на базе гашеной извести, довольно продолжительный, 180 дней.
- **Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара. Поэтому необходимо перед началом работ материал из разных партий смешать и сделать пробный выкрас.**
- Предоставленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!