

Официальный дистрибьютор

Stucco Italiano в России

www.stuccoitaliano.net

8-495-923-45-80

E-mail: contact@stuccoitaliano.net



МАРМОРИНО ВЕНЕЦИАНО ВЕЛЬВЕТ

Устойчивое покрытие с эффектом матового вельвета

Описание:	Густая масса, цвета технической белизны.
Назначение:	Применяется для внутренних отделок. Имитирует мягкую кожу с мягкой светотенью. Благодаря большому количеству микро волокон в материале, на ощупь напоминает замшу.
Состав:	Выдержанная гашеная известь, фильтрованная, тончайший мраморный порошок и специальная мраморная крошка, взвешенная и отобранная гранул метрией, и специальные добавки вениловой смолы, целлюлозы и растительных крахмалов.
Упаковка:	Пример кварцевый – 2кг, 6кг Мраморино Вельвет – 16кг, 24кг *Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета Специализированный Воск (матовый, поуглянцевый, глянцевый) – 1л, 5л.
Расход:	Пример кварцевый – 2кг, 6кг Мраморино Вельвет – 2кг:12-12м ² , 6кг: 36-40м ² *Краситель – 20-480мл в зависимости от выбранного цвета Специализированный Воск (матовый, поуглянцевый, глянцевый) – 1л, 5л.
Цвет:	Мраморино Вельвет – белый
Вид поверхности:	Гладкий на ощупь, с эффектом легкой шероховатости, с приятными легкими натуральными затемнениями.
Температура нанесения:	От +5 ⁰ С до +30 ⁰ С, отн. влажность не менее 85%.
Разведение:	Пример кварцевый – с водой до 20% Мраморино Вельвет – материал готов к использованию Специализированный Воск – первый слой 1/5, второй 1/3 водой.
Высыхание:	4-6 часов при 20 ⁰ С сухая на ощупь 48 часов при 20 ⁰ С в глубину Специализированный Воск – 12-24 часа между слоями.
Стойкость:	Соответствует нормам стойкости покрытия для внутренних работ.
Эксплуатация:	Моется мыльной водой или распространенными щадящими средствами по уходу, после нанесения фиксирующего состава.
Безопасность:	Материалы на базе извести очень едкие, поэтому в случа попадания на кожу или в глаза необходимо тщательно промыть их водой. Держать в недоступном для детей месте.
Инструменты:	Полутерок металлический шпатель, полутерок пластиковый, поролоновый полутерок, кисть с натуральным ворсом.
Очищение инструмента:	Водой, сразу после использования.
Сроки хранения:	От 18 до 24 месяцев в герметичной заводской упаковке.
Нанесение:	Покрытие наноситься на заранее подготовленную поверхность, ровно отшпаклеванные и прогрунтованные одним слоем Пример кварцевый. После открытия емкости материала Мраморино Вельвет, размешивать миксером-смесителем до однородной массы и затем добавить весь необходимый краситель, повторно

	<p>перемешать до полной однородности цвета. Наносить равномерным слоем на всю поверхность, используя металлический полутерок. После первого слоя рекомендуется поменять все малярные ленты вокруг дверей, окон и потолка. После полного высыхания (12-24 часа) наносится второй слой с небольшими перепадами на стене тем самым создавая необходимый рисунок. Третий слой наносится равномерно на всю поверхность после того, как влага с поверхности второго слоя уже впиталась, но материал еще до конца не высох. Через 10-30 мин (от начала нанесения третьего слоя) поверхность «выравнивается» поролоновым полутерком круговыми движениями и уплотняется пластмассовым полутерком для образования гладкой поверхности. Маскировочные ленты удаляются до полного высыхания материала. Фиксирующий состав наносится на полностью высохшую поверхность кистью с натуральным ворсом в два слоя.</p>
Хранение и транспортировка:	<p>В оригинальной упаковке материал хранится 24 месяца при температуре от +5 до +30°C, при влажности менее 80%.</p>

Примечания:

- Перед добавлением универсального красителя, материал тщательно перемешивается механическим миксером.
- Каждые 6-8 часов материал повторно перемешивается.
- Для темных оттенков первый слой материала можно не колеровать.
- Процесс карбонизации, как и случае с любым материалом на базе гашеной извести, довольно продолжительный, 180 дней.
- Существует три вида фиксирующего слоя – матовый, полу гляцевый и гляцевый (Специализированный Воск).
- Допустимо отличие оттенков нанесенного покрытия от образцов, представленных в каталоге, а также различие оттенков разных партий товара, поэтому рекомендуется перед началом работ сделать пробный выкрас покрытия.
- Представленная здесь информация основана на практическом опыте завода-производителя и представителя в России, однако, не содержит описания всех возможных ситуаций. Поэтому перед началом работ убедительно просим Вас получить консультацию у специалистов фирмы. Изготовитель и представитель не несут никакой ответственности за следование любым другим советам и рекомендациям условий применения продукции!